

PASTOVITÁ STAVEBNÍ HMOTA URČENÁ PRO TENKOVrstvou FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU VYZNAČUJÍCÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ VŮČI OTĚRU PŘI SOUČASNÉM ZACHOVÁNÍ SNADNÉ BROUSITELNOSTI.

Složení

ROKOFINAL COMPACT je tvořen jemnozrnnou minerální výplní, speciálními pojivy, zušlechťujícími přísadami a vodou. Neobsahuje sádro, schne na vzduchu.

Doporučené použití

ROKOFINAL COMACT je určen pro konečnou úpravu sádrokartonových povrchů a jako finální stěrka na vysokopevnostní tmel na hlubokou spáru ROKOPLAST. Slouží k vytvoření estetického finálního povrchu omítky, betonu, panelů, cihlových a cementotřískových stěn apod. Překrytí keramických obkladů v kuchyních a koupelnách při rekonstrukcích. Opravy omítek před malířskými pracemi.

Je určen pro ruční i strojní zpracování. Normální tuhnutí.

Zkoušeno autorizovanou osobou dle ČSN EN 13963. Dokončovací spárovací tmel druh 2A.

Technické parametry

Barevný odstín	bílý
Sušina	63 – 65 %
Reakce na oheň	A1
Pevnost v tahu za ohybu	min. 250 N
Přídržnost k podkladu	min. 0,25 MPa
Doba zasychání	2 – 4 hod. dle tloušťky vrstvy, teploty a vlhkosti prostředí
Teplota prostředí pro aplikaci	+5 až +30 °C

Příprava povrchu:

Povrch, na který chceme aplikovat, nesmí být vlhký, promrzlý, nesoudržný, zaprášený. Extrémně savé podklady (např. staré zvětralé omítky) vždy napenetrujte přípravkem ROKOLATEX PLUS (ROKOGRUND PROFI). Minimální teplota podkladu i prostředí při nanášení a vysychání vrstvy ROKOFINALU COMPACT je cca +5°C.

Způsob nanášení a doporučená aplikace:

ROKOFINAL COMPACT je připravena k přímému použití bez dalších úprav. Stěrku nanášíme v tloušťce 0 – 3 mm, při nutnosti silnější vrstvy nanese vícekrát. U stěn zhotovených ze sádrokartonu, dřeva, cementotřískových desek se hluboké spáry mezi deskami vyplní tmelem ROKOPLAST, pevnost spojů lze zvýšit bandážováním a po zaschnutí se nanese tenká finální vrstva ROKOFINALU COMPACT.



Finální povrchová úprava:

Po vyschnutí tmelu je možné výsledný povrch upravit brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem č. 80 - 120. Povrch zbavíme prachu, napenetrujeme (ROKOLATEX PLUS) a můžeme malovat interiérovými barvami (např. ROKOUNIMAL, ROKOMAL, INTERIÉR SUPER).

Balení a skladování

ROKOFINAL COMPACT se dodává v plastových nádobách obsahu 5 a 15 kg. Optimální teplota skladovacího prostoru je +5 až + 25°C. Při teplotách pod bodem mrazu se hmota zcela znehodnotí. Doba skladovatelnosti hmoty v plných původních nádobách je 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem!

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění.